

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: RG 9-93/21 od 10.01.2022.

ROLOGRUND®

grubi akrilni prajmer

Karakteristike

- Sadrži kvarcna zrna
- Jednostavan za nanošenje
- Ogrubljuje površinu
- Spreman za upotrebu
- Može se nijansirati
- Mogućnost nanošenja četkom, valjkom



Osobine i namena

ROLOGRUND je grubi akrilni prajmer za mineralne površine izrađen na osnovi sintetskih smola u vodenoj disperziji uz dodatak kvarca.

Upotrebljava se za poboljšanje veze kod cementnih, krečnih, gipsanih, betonskih površina a pre nanošenja završnog akrilnog, silikonskog, cementnog ili silikatno-silikonskog dekorativnog maltera. Primena prajmera ROLOGRUND obezbeđuje ujednačavanje površina, ravnomerno upijanje, smanjenu apsorpciju vode. Prajmerom ROLOGRUND takođe značajno ogrubljavamo površinu, čime postizemo poboljšanje veze, bolji prihvata i lakše nanošenje nekog od navedenih završnih dekorativnih maltera.

Pakovanje

ROLOGRUND se isporučuje u plastičnim kantama, u pakovanjima od: 5 kg , 18 kg i 25 kg.

Tehnički podaci

- Izgled: pastozna tečnost;
- Boja: bela;
- Gustina (T = +20 °C) (kg/L): $\approx 1,599$;
- Vreme sušenja, pri temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%:
 - prajmer je suv na dodir nakon (min): ≈ 20 minuta;
- Sadržaj neisparljivih materija (%): 63–68;
- pH: 8,0;
- Prianjanje na malter na 7 dana (MPa): $> 1,0$;
- Veličina čestica (μm): < 500 ;
- Temperature podloge (°C): $> 8 - < 25$;
- Sadržaj lako isparljivih organskih materija VOC (g/L): 8,0.

Sastav: sintetička veziva, kvarc, aditivi.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Priprema površina

Površina mora biti: nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje i ostvarivanje pouzdane adhezije materijala sa podlogom. Pritisna čvrstoća podloge mora biti najmanje 1,5 MPa (klasa II, EN 988-1).

Malterisane površine sušiti 28 dana, a završni sloj lepka za armiranje 7 dana, pri temperaturi od +20°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%. Niže temperature kao i/ili veća rel. vlažnost vazduha produžavaju vreme sušenja površina.

Ukoliko se grundiraju površine zaražene plesnima i algama, potrebno je iste mehanički ukloniti, oprati vodom, dezinfikovati.

Priprema materijala

Materijal se isporučuje spreman za upotrebu, pre upotrebe dobro promešati. U slučaju potrebe za razređenjem, ono može biti maksimalno do 10%.

Nanošenje

ROLOGRUND nanositi u jednom sloju. U zavisnosti od radnih uslova, temperature i vlažnosti vazduha, varira i vreme sušenja nanetog sloja. Nanošenje možemo vršiti četkom ili končastim valjkom.

Uvek se savetuje nijansiranje prajmera ROLOGRUND u nijansu koja je približna nijansi dekorativnog maltera, čime se omogućava lakši vizuelni pregled površine, tj. smanjuje se mogućnost da neki deo površine nije grundiran. Pored toga, prajmer štiti završni dekorativni malter od nečistoća iz zida i ujednačava upojnost podloge. Takođe, prajmer čini površinu hrapavijom čime se omogućava bolje prihvatanje i veća adhezija završnog dekorativnog maltera.

Premaz ne nanositi po direktnoj sunčevoj svetlosti ili jakom vetru, sveže nanete površine u toku 24 sata zaštititi od dejstva mraza, kiše (prekrivanjem folijom), sunca. Posebne mere opreza nisu potrebne. Materijal ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C i preko +35 °C. Ugrađen materijal štiti od atmosferskih uticaja 3–5 dana.

Okvirna potrošnja materijala, na koju može uticati poroznost, hrapavost i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja je $\approx 0,22 \text{ kg/m}^2$.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom. Sav materijal koji se nehotice nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošenog materijala, u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži sačuvati za obavljanje eventualnih naknadnih radova, popravki ili kasniju upotrebu;



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Prilikom odlaganja, prajmer ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;
- Disajne puteve zaštititi maskom u slučaju nanošenja mašinom za špricanje.

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu sigurnosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji. Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva, sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije revizije i dopune.