

Homeseal LDS 0.02


knauf.com

Paropropusna-vodonepropusna folija



OPIS PROIZVODA

Homeseal LDS 0.02 paropropusno-vodonepropusna membrana, otporna na vetar, izuzetno čvrsta i jednostavna za ugradnju, napravljena od slojeva polipropilena spojenih "spunbond" tehnologijom i polipropilenskim filmom, sa Sd vrednošću od 0,02 m prema SRPS EN 13859.



HOMESEAL[®]
SYSTEM

Paropropusne-vodonepropusne membrane

- 1 **HOMESEAL LDS 0.02**
HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 2 HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- 3 HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

- 4 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolacija

- 6 KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standard	SRPS EN 13859-1; -2
Površinska težina (SRPS EN 1849-2)	- 92 g/m ² (-5/+10 g/m ²)
Reakcija na požar (SRPS EN 13501-1)	E
Vodootpornost nakon veštačkog starenja (SRPS EN 13859-1)	W1
Paropropusnost, Sd vrednost (SRPS EN 13859)	0.02 m (- 0.01, + 0.015)
Zatezna čvrstoća pre veštačkog starenja (SRPS 12311-2)	220(L) / 125(T) N/50 mm
Zatezna čvrstoća nakon veštačkog starenja (SRPS 12311-2)	180(L) / 105(T) N/50 mm
Otpornost na cepanje (SRPS 12310-2)	80(L) / 90(T) N
Fleksibilnost pri niskoj temperaturi (SRPS EN 1109)	- 30°C
Temperaturna otpornost	- 40°C do + 80°C
Debljina	0.38 mm (± 0.02)
Širina rolne	1.5 m
Dužina rolne	50 m
m ² u rolni	75 m ²

L - po dužini, T - po širini

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Primenjuje se u sistemu kose krovne konstrukcije ispod osnovnog krovnog pokrivača.

Način upotrebe

Pre postavljanja membrane, uverite se da su sve površine koje se pokrivaju bezbedno pričvršćene, čiste, suve i glatke.

Membrana se postavlja horizontalno u odnosu na kosinu krova (gornja membrana preklapa donju), preko izolacije ili rogova i pričvršćuje se ekserima sa ravnim glavama ili nekorozivnim spajalicama. Kontra-letve se postavljaju preko membrane i pričvršćuju za rogove. Letve se pričvršćuju za kontra-letve ostavljajući prostor između podloge i letvi za odvod kišnice i ventilaciju. Membrana ne sme da dođe u dodir sa hemijskim sredstvima za tretman drveta, posebno kada dolazi u kontakt sa rogovima ili kontra-letvama koje su još mokre nakon impregnacije. Membrana treba da bude položena labavo, ravno i bez nabora. Pokušajte da izbegnete blokiranje odvođenja vode. Broj preklapanja treba da bude minimalan korišćenjem maksimalne dužine traka. Preklopi između membrana treba da budu dimenzionisani u zavisnosti od nagiba krova, najmanje 100 mm. Poželjno je da se preklopi zalepe jednostrano ili dvostrano lepljivom trakom. Preporučljivo je pokriti membranu krovim pokrivačem bez odlaganja. Veoma važno: omogućiti slobodan protok vode i ventilaciju.

Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Homeseal LDS 0.02 folija se postavlja preko podašćanja, iznad rogova. Ukoliko je razmak između rogova do 1m, folija se može postaviti direktno preko rogova. Homeseal LDS 0.02 se postavlja od okapnice ka slemenu, horizontalno i sa preklopima min. 100 mm. Foliju zaštititi od UV zračenja.

Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Sertifikati i deklarisanje tehničke karakteristike

Proizvod ima CE oznaku, pošto je usklađen sa svim kriterijumima harmonizovanog standarda SRPS EN 13984. Deklaracija o performansama (DOP) dostupna je na <https://dopki.com/dop/download/ABLD002CPR/SR>

Pakovanje i skladištenje

Na paletu staje 30 rolni i svaka rolna je zapakovana u polietilensku foliju. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj podlozi, bez izlaganja UV zračenju i atmosferskim dejstvima.

UPUTSTVA ZA UGRADNJU



Postavite gornju membranu preko ivice donje, sa preklapanjem prema propisima, minimalno 100mm.



Spojite prelope membrana jednostrano lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1.



Sve prodore i zatore zalepite jednostrano-lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1.

